

KÖSTER KB-FIX 1

Tehnički list / Artikel broj C 511 015

Izdano: 2018-10-29

Brzovezujući cement za brzu sanaciju i brtvljenje aktivnih prodora vode

Opis proizvoda

Iznimno brzovezujući mort (vrijeme vezanja oko 1 minutu) za brzu ugradnju i sanaciju aktivnih prodora vode. Vodonepropustan je i otporan na vanjske vremenske uvjete.

Tehničke karakteristike

Početak vezanja	nakon oko 60 sekundi (20°C)
Ugradnja sljedećeg sloja	nakon oko 2 sata

Područje primjene

KÖSTER KB-Fix 1 je namijenjen za brzu ugradnju i brzo brtvljenje aktivnih prodora vode kroz razne vrste prodora u zidu, za sidrenje nosača krovnih oluka, cijevi, rukohvata, rešetki, radijatora. KÖSTER KB-Fix 1 pogodan je za vanjsku i unutarnju primjenu.

Podloga

Ukloniti sve nevezane dijelove žbuke i opeke. Sve pukotine i šupljine prethodno navlažiti i umetnuti dijelove koji će biti usidreni.

Ugradnja

Zamiješati KÖSTER KB-Fix 1 s vodom u omjeru 3:1 (težinski) kako bi se postigao čvrsti viskozni mort. Kod brtvljenja ili sanacije većih šupljina potrebno je utisnuti mort koristeći lopaticu ili letvu (pritom ne pripremati veće količine materijala).

Za hladnog vremena, KÖSTER KB-Fix 1 pomiješati s toplom vodom (temperature oko 20 ° C). MOGUĆE je smanjiti vrijeme reakcije i tlačnu čvrstoću dodavanjem pranog pijeska i portland cementa u mješavinu (uvijek napraviti prethodna ispitivanja prije ugradnje).

Potrošnja

oko 1,8 kg/l šupljina

Čištění

Alat očistiti s vodom odmah nakon upotrebe.

Pakiranje

C 511 015 15 kg kanta

Skladištenie

Proizvod skladištiti u originalnoj zatvorenoj ambalaži na suhom mjestu do 6 mjeseci.

Sigurnosne napomene

Obavezna upotreba zaštitnih rukavica i naočala.

Povezani proizvodi

KÖSTER KB-FIX 5	Artikl broj C 515 015
KÖSTER Špahtla	Artikl broj X 987 001

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkih listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.