



KÖSTER ESD 175

Kiwa – Ispitivanje elektrostatičkih svojstava prema DIN EN 61340

Tehnički list / Artikl broj CT 175 008

Izdano: 2018-10-29

Dvokomponentni temeljni premaz za antistatičke podove prema ESD smjernicama

Opis proizvoda

KÖSTER ESD 175 je epoksidna disperzija na vodenoj bazi za temeljno premazivanje podova koji će se premazati s KÖSTER ESD 275. KÖSTER ESD Sustav stvara antistatički (ESD) pod zaštićen od elektrostatičkog izbjivanja prema zahtjevu norme DIN EN 61340 i DIN EN 61340-1, dodaci.

Tehničke karakteristike

| | |
|---|-----------------------|
| Omjer miješanja težinski (A:B) | 9 : 1 |
| Otvoreno vrijeme (+ 23 °C) | oko 40 min. |
| Gustoća | 1.0 g/cm ³ |
| Statički naboј (DIN EN 61340, ciljano < 100V) | zadovoljava |
| Boja | crna |
| Klasa protukliznosti | R10 / R11 |

Područje primjene

KÖSTER ESD 175 koristi se kao temeljni premaz, brtвilo i vodljivi sloj za KÖSTER ESD 275.

Podloga

Podloga mora biti suha, čvrsta, bez nevezanih čestica, ulja, masti i ostalih nečistoća. Podloge onečišćene pijeskom, prljavštinom ili zemljom potrebno je prethodno pripremiti sačmarenjem do čvrstog i čistog sloja. Brušenje ili frezanje kao metoda pripreme dopuštena je jedino na manjim površinama koje oprema za sačmarenje ne može dosegnuti. Minimalna čvrstoća prionjivosti podloge treba biti 1.5 N / mm².

Mineralne podloge potrebno je temeljno premazati epoksidnom smolom kao što je KÖSTER Konstrukcijska smola ili KÖSTER LF-BM. Grube podloge, npr. staze pripremljene frezanjem, izravnavaju se s KÖSTER-om LF-BM zapunjени suhim kvarcnim pijeskom u omjeru 1:4.

Kad je ploča izložena djelovanju vlage iz tla, podloge je potrebno prethodno tretirati s KÖSTER-om VAP I 2000. Nakon pripreme podloge reakcijskim smolama, ise moraju vezati minimalno 12 sati. Minimalno vrijeme čekanja između primjene KÖSTER-a ESD 1 i primjene KÖSTER-a ESD 2 je 4 sata.

Ugradnja

Prethodno promješati komponentu A pomoću KÖSTER Mješalice za smole. Komponente A i B moraju se intenzivno miješati električnom mješalicom opremljenom KÖSTER Mješalicom za smole pod malim okretajima. Materijal se miješa minimalno 2 minute dok se ne dobije smjesa homogene konzistencije. Prebaciti materijal u čistu posudu i ponovno promješati kako bi se izbjegle greške pri miješanju. Dodavanje pijeska u materijal nije dopušteno.

Materijal ugraditi kratkodlakim valjkom za ugradnju epoksidnih smola.

Potrošnja

Oko 100 g / m².

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dati podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standara za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.