



KÖSTER CMC

Tehnički list / Artikl broj CT 280 005

Izdano: 2018-10-29

Epoksi premaz bez otapala za visoku antikorozivnu zaštitu

CE	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 CT 280 EN 13813:2002 KÖSTER CMC Sintetička smola za unutarnju upotrebu
Reakcija na požar	Efl a)
Ispuštanje korozivnih supstanci	SR
Vodopropusnost	NPD
Otpornost na habanje	≤ AR 0.5
Čvrstoća prionjivosti	≥ B 2.0
Otpornost na udarac	Klasa 2
Zvučna izolacija	NPD
Upojnost zvuka	NPD
Temperaturna otpornost	NPD
Kemijska otpornost	NPD
Opasne tvari	NPD

Opis proizvoda

KÖSTER CMC je epoksidni mort bez otapala s visokim stupnjem prionjivosti na svim mineralnim površinama kao i na nehrđajućem čeliku. Mehanički je i kemijski vrlo otporan. Koristi se kao zaštitni premaz za antikoroziju zaštitu.

Tehničke karakteristike

Konzistencija	ugradnja gleterom
Omjer miješanja	7 : 1 (A : B)
Otvoreno vrijeme (1 kg zamiješanog materijala)	60 / 40 min.
pri + 12 °C / + 23 °C	
Gustoća	1.7 g / cm ³
Boja	tamno siva
Temperatura primjene	min. 5 °C i min. 3 °C iznad točke rosišta između 2 i 4 mm 15 °C
Debljina sloja	
Idealna temperatura primjene materijala	pH 1 - pH 13 (ovisno o kemijskom sastavu)
Kemijska otpornost	oko 40 N / mm ²
Tlačna čvrstoća	1.5 N / mm ²
Vlačna čvrstoća prionjivosti na beton	> 1.0 N / mm ²
Vlačna čvrstoća prionjivosti na čelik (Sa 2 1/2)	
Konačnu tlačnu čvrstoću postiže nakon 7 dana (pri +23 °C i 65% relativne vlažnosti zraka).	

Područje primjene

KÖSTER CMC je zaštitni premaz za mineralne podlove i nehrđajući čelik. Također se može koristiti i kao mort za zapunjavanje i izravnavanje betona.

Podloga

Podloga mora biti suha, bez nevezanih čestica, ulja i masti. Slabe i oštećene podlove, te podlove sa dodatnim slojevima obloge potrebno

je prethodno pripremiti frezanjem do zdrave podlove te dodatno posaćmariti ili ispjeskariti. Čelične podlove pripremiti pjeskarenjem. Prašinu i druge nvezane čestice očistiti odgovarajućom suhom metodom.

Ugradnja

Zamiješati komponente dok se ne dobije homogena konzistencija. Koristiti električnu mješalicu s manjim okretajima (ispod 400 okr/min). Kako bi se izbjegle greške pri miješanju, potrebno je prebaciti materijal u čistu posudu i ponovno promiješati. Pripaziti da se materijal zalipljen za stijenke posude također zamiješa.

KÖSTER CMC se uvijek nаноси u dva sloja. Materijal se može nanositi metalnim gleterom. Razmak između nanošenja prvog i drugog sloja ne smije biti više od 2 sata. Potrošnja po sloju treba biti minimalno 2 kg/m². Tijekom ugradnje temperatura treba biti barem + 3 °C iznad točke rosišta.

Potrošnja

oko 4 kg/m²;

Čišćenje

Alate očistiti odmah nakon korištenja KÖSTER Univerzalnim Čistačom.

Pakiranje

CT 280 005	5.3 kg komplet; A komponenta 4.64 kg; B komponenta 0.66 kg
------------	--

Skladištenje

Skladištitи materijal na mjestu zaštićenom od smrzavanja pri temperaturama između +5 °C i + 25 °C. U originalnom pakiranju materijal se može skladištiti minimalno 12 mjeseci.

Sigurnosne napomene

Nositi zaštitne rukavice i naočale kod pripreme i ugradnje materijala. Poštivati sve državne i lokalne zakone i propise vezane uz zaštitu na radu kod pripreme i ugradnje materijala.

Povezani proizvodi

KÖSTER Univerzalni Čistač

Artikl broj X 910 010