



KÖSTER Bitumenska emulzija

Tehnički list / Artikel broj W 190 030

Izdano: 2018-10-29

Zaštitni i temeljni premaz, bez otapala i mirisa

Opis proizvoda

KÖSTER Bitumenska Emulzija je niskoviskozna bitumenska emulzija bez otapala, visoke prionjivosti na suhe i vlažne mineralne podloge. is a solvent-free, low viscous bitumen emulsion which bonds excellently to both dry and moist mineral substrates. Može se koristiti kao temeljni premaz za KÖSTER KSK samoljepljive membrane i KÖSTER polimerom modificirane bitumenske premaze, zaštitni sloj betonskih konstrukcija i hidroizolacijski premaz temeljnih konstrukcija.

KÖSTER KSK SY 15

KÖSTER Univerzalni Čistač

Artikel broj W 815 105

Artikel broj X 910 010

Tehničke karakteristike

Sadržaj suhe tvari	60 %
pH vrijednosti	10.5
Vrijeme vezanja (+ 20 °C)	24 sata
Ugradnja sljedećih slojeva (+ 20 °C)	3-4 sata

Područje primjene

Koristi se kao temeljni premaz kod ugradnje samoljepljivih KÖSTER KSK hidroizolacijskih membrana, KÖSTER polimerom modificiranih bitumenskih premaza, te kao zaštitni i temeljni premaz kod ugradnje krovnih membrana.

Podloga

Podloga mora biti bez nevezanih čestica, prašine, ulja i masti.

Ugradnja

KÖSTER Bitumenska Emulzija nanosi se nerazrijeđena u jednom koraku pomoću četke, valjka ili odgovarajućeg stroja za špricanje.

Potrošnja

oko 200 - 300 g/m²;

Čišćenje

Očistiti alate vodom od još svježeg materijala. Ukoliko je materijal potpuno vezao, očistiti alate mehanički i pomoću KÖSTER Univerzalnog čistača.

Pakiranje

W 190 030

30 kg kanta

Skladištenje

Skladištiti materijal na hladnom mjestu zaštićenom od smrzavanja. U originalnom pakiranju materijal se može skladištiti minimalno 12 mjeseci.

Sigurnosne napomene

Poštivati sve državne i lokalne zakone i propise vezane uz zaštitu na radu pri ugradnji materijala.

Povezani proizvodi

KÖSTER KSK ALU Strong

Artikel broj R 817 105 AS

KÖSTER Traka za fiksiranje 10 ALU

Artikel broj W 810 AL

KÖSTER Butyl Traka za fiksiranje

Artikel broj W 815 015 F

KÖSTER Traka za fiksiranje 15 DS

Artikel broj W 815 020 DS

KÖSTER KSK ALU 15

Artikel broj W 815 096 AL

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvodač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.