



# KÖSTER 21

Tehnički list / Artikl broj W 210 020

Izdano: 2020-07-31

MPA TU Braunschweig (5190/203/12-1) Ispitivanja prema DIN EN 1504-2 (Sustavi površinske zaštite betona)  
 MPA Bremen (PZ 50846-11) Određivanje propusnosti na CO<sub>2</sub> prema DIN EN 1062-6:2002-10  
 Određivanje indeksa refleksije sunčeve svjetlosti - Solar Reflectance Index (SRI) Fraunhofer Institute (Izveštaj o ispitivanju P15-018e/2013)  
 MPA Braunschweig (5190/203/12-3) Ispitivanja prema DIN EN 1062-7 (Sposobnost premoštanja pukotina)  
 Ispitni izvještaj 130567, izdano od HZJZ, ispitivanje na razvoj mikroorganizama na materijalima koji su u dodiru s pitkom vodom i hranom

## Bijeli višenamjenski dvokomponentni hidroizolacijski premaz bez otapala, premoštava pukotine, ostaje kao završna obloga, otporan na ulja i vodu pod pritiskom

 0761	<b>KÖSTER BAUCHEMIE AG</b> <b>Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich</b> <b>13</b> <b>W 210</b> <b>EN 1504-2: 2004</b> <b>Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija - Sustavi površinske zaštite</b> <b>EN 1504-2: ZA. 1d i ZA. 1e</b>
Sposobnost premoštenja pukotina	Kategorija 1: 0.4 mm
Poprečni presjek	NPD
Propusnost na CO <sub>2</sub>	SD ≥ 200 m
Paropropusnost	SD ≥ 7,3 m (Klasa II)
Kapilarna vodoupojnost i vodopropusnost	w = 0,011 kg/(m <sup>2</sup> * h <sup>0,5</sup> )
Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje uz utjecaj klorida	MW = 0.9 N / mm <sup>2</sup>
Pull off čvrstoća prionjivosti	MW = 1. 2 N / mm <sup>2</sup>
Reakcija na požar	Klasa E
Umjetno starenje	NPD

### Opis proizvoda

KÖSTER 21 je dvokomponentni elastični premaz bez otapala sa sposobnošću premoštanja pukotina i odličnom prionjivošću na suhim i vlažnim podlogama. Nanosi se u tekućem obliku i stoga je bešavan, što omogućava iznimno laku obradu zahtjevnih detalja. Zbog svoje UV stabilnosti pogodan je za primjenu u vanjskim i unutarnjim prostorima.

Njegova bijela boja omogućava refleksiju sunčevih zraka i time smanjuje zagrijavanje površine objekta. Nakon potpunog vezanja premaz je visokoelastičan, otporan na povremeni pješački promet, starenje, hidrolizu, UV zrake, soli i smrzavanje.

KÖSTER 21 brti i štiti od sintetičkih ulja i alifatskih ugljikovodika s visokom točkom vrelja (do 2 bara). KÖSTER 21 nije otporan na tvari s velikim udjelom aromatskih ugljikovodika poput benzena, ksilena, toluena, itd. U slučaju dodatnih pitanja обратите se našoj tehničkoj podršci.

KÖSTER 21 ne sadrži hlapljive organske tvari (udio VOC-a = 0), poliuretane, izocijanate i bitumen.

### Prednosti:

- Elastičan i može premostiti pukotine.
- Za unutarnju i vanjsku primjenu: otporan na UV zrake, soli,
- Hidroizolacija balkona i terasa, također moguća ugradnja ispod

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dati podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvoda je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajevе. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.

keramičkih pločica.

- Hidroizolacija podruma.
- Hidroizolacija krovova (otpornost na povremeni pješački promet).
- Hidroizolacija spremnika i bazena.
- Inhibitor korozije.
- Štiti od utjecaja alifatskih ulja.
- Hidroizolacija postojećih bitumenskih površina (sanacije).
- Hidroizolacija betonskih ploča.

#### **Podloga**

Podloga može biti suha ili vlažna (bez stajaće vode), očišćena od slobodnih čestica i svih tvari koje bi mogle ugroziti prionjivost. Zaprljane podlove potrebno je dobro očistiti. U potpunosti ukloniti prašinu. 24h prije ugradnje KÖSTER-a 21 potrebno je na unutarnjim kutevima izraditi holkere pomoću KÖSTER Reparurnog Morta Plus. Vanjski oštiri kutevi moraju se zaobliti.

#### **Ugradnja**

Praškastu komponentu polako dodavati u tekuću te pritom miješati pomoću električne mješalice na niskom broju okretaja (do 400 okr/min) kako bi se postigla pastozna homogena masa bez grudica i nepromiješanog materijala. Da bi se omogućila ugradnja valjkom ili špricanjem u komplet od 20 kg dodati do 0.8 litara vode. Pritom koristiti čistu i pitku vodu. Vrijeme miješanja iznosi minimalno 3 minute.

KÖSTER 21 se može ugraditi četkom, valjkom, gleterom, špahtlom ili sličnim građevinskim alatom. Materijal se može ugraditi i špricanjem. U tom slučaju, preporučujemo upotrebu KÖSTER Peristaltičke Pumpa.

KÖSTER 21 se ugrađuje u 2 sloja. Ugradnja drugog sloja ovisi o uvjetima opterećenja podlove koja se hidroizolira. Potrebno je pričekati:

- minimalno 3 sata za neprophodne površine (npr. vertikalne površine)
- 24 sata prije hodanja po prvom sloju

Na mjestima na kojima postoji opasnost od nastanka pukotina (kao npr. spojevi pod-zid) potrebno je ugraditi KÖSTER Flex Tkaninu u prvi svježi sloj. Krovovi i balkoni se uvijek moraju u potpunosti ojačati (po cijeloj površini). Svježi, tek naneseni premaz je topiv u vodi i mora obavezno biti zaštićen od kiše sve dok nije u potpunosti osušio.

Pri ugradnji na vrlo visokim temperaturama (+35°C) u komplet se može dodati do 2 L vode kako bi se produžilo otvoreno vrijeme. Također nije preporučljivo zamiješati više od jednog kompleta prilikom ugradnje sa peristaltičkom pumpom.

#### **Potrošnja**

oko 2.5 - 3.0 kg / m<sup>2</sup>

Potrošnja po sloju se ne smije prekoračiti za više od 100%.

#### **Čišćenje**

Alat očistiti u vodi odmah nakon upotrebe. Osušeni materijal može se ukloniti mehaničkim putem.

#### **Pakiranje**

W 210 020

20 kg komplet; 1 x 8 kg praškaste komponente; 2 x 6 kg tekuće komponente

#### **Skladištenje**

Skladištit na suhom mjestu između + 5 °C i + 25 °C. Zaštititi od

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.

<b>Tehničke karakteristike</b>		<b>Ime proizvoda: KÖSTER 21</b>
Vrsta materijala		Univerzalna tekuća hidroizolacija
Temperatura primjene		+ 5°C do + 35°C
Potrošnja oko		2.5 – 3.0 kg / m <sup>2</sup>
Slojevi		2 / bez temeljnog premaza (V)
Boja		Pastozno bijela
Bez udjela otapala		Da
Može se žbukati	+	
Kristalizacijska svojstva, penetracija kroz pore i kapilare	Ne	
Mogućnost ugradnje		Gleter, četka, špricanje
Prikladno za hidroizolaciju sa negativne strane konstrukcije		Kao višeslojna hidroizolacija (u "sandwich-u" između slojeva)
Vrijeme čekanja prije nasipavanja		>48 sati
Jednostavnost ugradnje	++	
Sd vrijednost	924 m	
Debljina po sloju	0.5 mm – 2.0 mm	
Gustoca	1.55 g / m cm <sup>3</sup>	
SRI indeks	0.93	
<b>Podloga</b>		
Zidana konstrukcija	++	
Cementna žbuka	++	
Beton	++	
Polistiren	+	
Old Bitumenske membrane / premazi	++	
Žbuka	++	
Beton ili betonski blokovi	+++	
Cementni estrih	+++	
Stare keramičke pločice	+++	
Gipsane podloge	Moraju se ukloniti	
Vlažnost podloge	Suha ili blago navlažena (ne mokra, bez stajaće vode)	
<b>Karakteristike</b>		
Maksimalno opterećenje hidroizolacije	Procjedna voda	
Otporan na kišu nakon	oko 3 sata	
Kemijska otpornost	Dobra	
Paropropusnost	Srednja	
UV otpornost	Da	
Otpornost na habanje	++	
Premoštavanje pukotina	+++	
Ugradnja armaturne mrežice	Da	
Niska+ Srednja++ Visoka+++		

U slučaju visoko upojnih podloga upotrijebiti temeljni premaz KÖSTER Poysil TG 500

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standara za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.