



KÖSTER NB Elastik Sivi

Tehnički list / Artikl broj W 233 033

Izdano: 2018-10-29

Izvještaj o ispitivanju Instituta za keramiku i građevinske materijale, Krakau - Izvještaj o ispitivanju prema PN-EN 14891:2012 - Ispitivanje Br. 458/13/SG
MPA Bremen, Izvještaj o ispitivanju propusnosti na CO₂ PZ 50808-10
LPI Hannover, Izvještaj o ispitivanju otpornosti premaza betona na kiseline PZ P091103-10

Dvokomponentna elastična mineralna hidroizolacija

 0761	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 W 233 EN 14891:2012 Hidroizolacijski proizvod u tekućem obliku za vanjsku primjenu na podovima i zidovima, ispod obloga od keramičkih pločica	Propusnost na CO ₂ Sd vrijednost (CO ₂) μ vrijednost (CO ₂)	0.53 g / m ² · 24 h 806 m 4.62×10^5
Početna vlačna čvrstoća prionjivosti	> 0.5 N/mm ²		
Čvrstoća prionjivosti nakon kontakta s vodom	> 0.5 N/mm ²		
Čvrstoća prionjivosti nakon izloženosti višim temperaturama	> 0.5 N/mm ²		
Čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja	> 0.5 N/mm ²		
Čvrstoća prionjivosti nakon kontakta s vapnenom vodom	> 0.5 N/mm ²		
Čvrstoća prionjivosti nakon kontakta s kloriranom vodom	> 0.5 N/mm ²		
Sposobnost premoščavanja pukotina	> 2 mm		
Sposobnost premoščavanja pukotina pri niskim temperaturama	> 1.7 mm (pri - 5 °C)		
Vodonepropusnost	Bez prodiranja vode		
Ispuštanje opasnih tvari	Sukladno s normom 4.2 (EN 14891)		

Opis proizvoda

KÖSTER NB Elastik Sivi je hidroizolacijski elastični premaz, otporan na habanje. Ima vrhunsku prijonjivost na mineralnim podlogama. Materijal može premostiti pukotine širine do 2 mm. Pritom je otporan na habanje i korozijske tekućine, kao što su otopine kiselina i lužina. Otporan je na UV zrake.

Tehničke karakteristike

Gustoća mješavine (prah i tekućina)	oko 1.7 g / cm ³
Sadržaj veziva (sint. komp.)	min. 52 % težinski
Temperatura primjene	min. + 2 °C
Izduženje (čitavog sustava)	> 50 %
Vlačna čvrstoća	0.7 N / mm ²
Premoštenje pukotina (sloj debljine 2mm)	> 2 mm
Vlačna čvrstoća prionjivosti	> 0.5 N / mm ²
Otpornost na vodu pod pritiskom	7 bar
Otvoreno vrijeme	oko 2 h
Otpornost na pješački promet	nakon otprilike 24 h
Nanošenje idućih slojevanaka	oko 2 dana

Rezultati Certifikata o ispitivanju od MPA Bremen, prosječna debljina 1.743 mm

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dati podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvodač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.

Propusnost na CO₂
 Sd vrijednost (CO₂)
 μ vrijednost (CO₂)

Područje primjene

Premazi izvedeni pomoću KÖSTER-a NB Elastik Sivi otporni su na habanje, elastični i vodonepropusni. KÖSTER NB Elastik Sivi pogodan je za nanošenje na otvorene površine izložene mehaničkim opterećenjima i na površine gdje se može očekivati nastanak pukotina. Također, pogodan je za zaštitu betonskih konstrukcija i završnu obradu površina radi omogućivanja lakšeg održavanja. To su površine poput terasa i balkona, prohodnih betonskih površina, spremnika vode, bazena, vlažnih prostorija te podloga ispod keramičkih pločica. Osim što se koristi kao hidroizolacija ispod keramičkih pločica (u 2 sloja) može se ujedno koristiti i kao ljeplilo za pločice (kao treći sloj). Ne preporučuje se za primjenu kod negativnog tlaka vode niti za hidroizolaciju krovova.

Podloga

Podloga mora biti neoštećena, čvrsta i čista. Upojne podloge potrebno je prethodno tretirati s temeljnim premazom KÖSTER Polysil TG 500. Neupojne podloge se moraju prije nanošenja dobro navlažiti. Izbjegavajte zadržavanje vode na površini na koju će se nanositi proizvod.

Ugradnja

Temeljito promješati obje komponente pomoću električne mješalice na niskom broju okretaja (prah se dodaje tekućoj komponenti). KÖSTER NB Elastik Sivi nanosi se u najmanje 2 sloja koristeći pritom gleter ili četku. Na podlogama na kojima postoji velika opasnost od nastanka pukotina preporuča se ugradnja KÖSTER Fleksibilne Tkanine ili KÖSTER Armature Mrežice u prvi svježi sloj. Nakon toga ugrađuje se barem još jedan sloj premaza. Na spojevima pod-zid i kutevima potrebno je u prvi sloj ugraditi KÖSTER Flex Traku K 120 i potom prekriti istu sa KÖSTER-om NB Elastik Sivi. Materijal mora biti zaštićen od smrzavanja i kiše dok u potpunosti ne sazrije.

Potrošnja

oko 3,6 - 4,5 kg/m²

Čišćenje

Odmah nakon upotrebe alat očistiti s vodom.

Pakiranje

W 233 033

33 kg: praškasta komponenta - 25 kg vreća, tekuća komponenta - kartonska kutija (2 x 4 kg plastične vrećice)

Skladištenje

Skladištitи na suhom mjestu. Zaštititi od smrzavanja. U originalnoj ambalaži materijal se može skladištitи 6 mjeseci.

Sigurnosne napomene

Obavezna upotreba zaštitnih rukavica i naočala tijekom ugradnje materijala. Pridržavati se svih državnih i lokalnih zakona i propisa vezanih uz zaštitu na radu kod pripreme i ugradnje materijala.

Povezani proizvodi

KÖSTER BD Flex Traka K 120	Artikl broj B 931
KÖSTER Polysil TG 500	Artikl broj M 111
KÖSTER Sanacijska žbuka 2	Artikl broj M 663 030
Brzovezujuća	
KÖSTER NB 1 Sivi	Artikl broj W 221 025
KÖSTER NB Elastik Bijeli	Artikl broj W 234 033
KÖSTER Superfleece 10 cm / 120 g	Artikl broj W 412
KÖSTER Reparaturni mort	Artikl broj W 530 025
KÖSTER Reparaturni Mort Plus	Artikl broj W 532 025
KÖSTER SB Vezivna emulzija	Artikl broj W 710
KÖSTER NB 1 Flex	Artikl broj W 721 008
KÖSTER SD Zaštitna i drenažna ploča 3-400	Artikl broj W 901 030
KÖSTER Četka za mase za brtvljenje	Artikl broj W 913 001
KÖSTER Peristaltička Pumpa	Artikl broj W 978 001

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dati podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.